

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES

établie en application du référentiel « NF-Equipements de la Route » - Révision n°9 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **2H1063S1** du **18/01/2008**

MISE A JOUR du **29/02/2008**

SOCIETE TITULAIRE

NUOVA MARIC srl

Via Maurizio Taconelli, 12
00030 - SAN CESAREO (Roma) ITALIE

PRODUIT

CARRARE

Catégorie:
D

Nature produit:
2

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à chaud extrudé non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application par engin poussé, pistolet à main, brosse, spatule ou autre moyen. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : 5°C T° maxi : 40°C Hygrométrie maxi : 75 %

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ADMIS

MODE D'APPLICATION : Thermotraceur ou sabot manuel

DOSAGES APPLIQUES : PRODUIT

Dosage humide

Produit de base 100. %

1855 g/m²

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 10 °C T° sol : 12 °C Hygrométrie : 82 % Vent : 15 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION :

Masse volumique
Produit de base 1.90 kg/l

Teneur en cendres
67.8 %

Extrait sec

Bille Anneau
106 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 60 Chaussée PARIS > PROVINCE PR 15.3 à 15.9 Année Trafic (véh/j) % PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2005 PMT : 0.9 mm 2005 7860 19%
2006 7900 19%

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : (avant 6 mois pour les temporaires et après 1 cycle climatique pour les permanents)

Classe de roulage Nb de passages de roues	Visibilité de nuit RETROREFLEXION (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT	Visibilité de jour		Qd (mcd.m-2.lx-1)
			CHROMATICITE (x)	(y)	
Exigences :		0.45			130
Etat neuf		0.46	0.325	0.344	221
(P2) 100000		0.52	0.342	0.361	177
(P3) 200000		0.54	0.339	0.358	163
(P4) 500000		0.59	0.339	0.356	157
(P5) 1000000		0.64	0.334	0.353	154
(P5) 1000000		Classe S1			Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE L.R.P.C. DE ST-QUENTIN (accrédité COFRAC sous le n° 1-0599)

Le réseau des L.P.C, organisme technique responsable, est représenté par : L.C.P.C. / E.S.E.
58, Boulevard Lefebvre 75732 PARIS Cedex 15 Tel : 01 40 43 53 56 Fax : 01 40 43 54 99

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément au référentiel, chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine.
- * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



VISAS

Fiche établie par le LRPC de ST-QUENTIN
e T R P
D. KRAUZE
Le 29/02/2008

Le fabricant :

Bequie

Le 18.03.2008

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à L'HAY-LES ROSES le 02/12/2004 sous le N° 44851
Siège social : 165, avenue Aristide Briand 94234 Cachan cedex
tél : +33(0)1.49.08.51.90 - fax : +33(0)1.49.08.94.78 - mel : contact@asquer.fr - site : www.asquer.fr
APE 913 E - SIRET 398 289 140 00020 - TVA intracommunautaire FR 94 398 289 140